

## 1001 MASILLA BLANCA MULTIFUNCION. MASILLA PARA RELLENOS MEDIOS Y CAPAS FINAS

### Descripcion Y Campo De Uso:

Masilla universal flexible, estudiada específicamente para masillar láminas zincadas y acero. Para rellenos medios y capas finas. El tipo de resinas empleadas, permiten obtener una excepcional adherencia sobre los soportes anteriores.

Color: Blanco.

### Notas Técnicas:

Resina poliéster insaturada, cargas minerales especiales..

Peso específico: 1,9 + - 0,1

Color: Blanca

Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.

VOC: <250g/l 2004/42/IIb (b) (250)<250

Conservación: 24 meses, si se mantiene en condiciones de almacenaje adecuadas.

### Envasado:

Se presenta en envases metálicos de 2/4klg, con su respectiva dosis de catalizador.

### Almacenamiento:

La **MASILLA BLANCA MULTIFUNCION 1001**, Deberá ser almacenada en su embalaje original, herméticamente cerrado y a una temperatura ambiente de entre 5°C y 25° C, por un período nunca superior a 24 meses.

### Preparación del Soporte:

- \* Chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados aluminios y sus aleaciones.
- \* Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.
- \* Limpiar bien la superficie y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.
- \* Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijarse y limpiar antes de aplicar.

### SOLO PARA USO PROFESIONAL

La información contenida en este boletín técnico es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

### Aplicación:



1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5' a 20°C.



Aplicación a espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m



Lijado P080-P120 rebaje.  
Lijado P180-P220 acabado.

### Advertencias:

- \* Mezclar **MASILLA BLANCA MULTIFUNCION 1001** con 1-3% de endurecedor en pasta.
- \* Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
- \* No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- \* Conservar en lugar fresco y seco.

### Limpieza de los Utiles:

Con disolvente nitro o de limpieza.

### SOLO PARA USO PROFESIONAL

La información contenida en este boletín técnico es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

